ART&COLOURS

TINTOFIS

ОКРАШИВАЕМЫЙ МИКРОНИЗИРОВАННЫЙ ГРУНТ С ИНДИКАТОРОМ ВЛАЖНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Связующее: Акриловые сополимеры

Разбавление: Вода

Объемная масса (плотность) : UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 кг/л

Вязкость согласно UNI 8902: 2200 ± 80 сПз при 20 °C (по ротационному вискозиметру Брукфильда)

Расход: 8-10 м² /л.

Полное время высыхания: 2 часа

Упаковка: 1; 4; 10 литров



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Tintofis - это водорастворимый грунт предназначен для пропитки и укрепления наружных и внутренних поверхностей стен, применяется также в качестве цветного фонового слоя для водорастворимых красок, в особенности интенсивных цветов. Грунт произведен с применением нанотехнологий, что делает его прозрачным при нанесении, и укрывающим после высыхания.

Tintofis легко колеруется по тинтометрической системе, позволяет получить превосходно окрашенную в интенсивные и яркие цвета поверхность, перед применением красок и покрытий той же тональности, что дает значительную экономию финишного материала. Грунт выявляет возможное присутствие повышенной влажности, оставшейся в поверхностном слое стен, не полностью окрашивая такие места даже после высыхания.

Состав из полимеров с мельчайшими частичками, придает материалу способность проникать и скреплять поверхности стен, в том числе уже окрашенные.

Предназначен для внутренних и наружных работ.

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

КОЛЕРОВКА И ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

TINTOFIS колеруется по тинтометрической системе Marcromie. Рекомендуется колеровать TINTOFIS при окрашивании в интенсивные цвета, а также перед применением красок и покрытий той же тональности. Это позволяет получить превосходно окрашенную поверхность, а также значительную экономию финишного материала.При колеровании TINTOFIS в интенсивный цвет используется та же формула, что и для финишного материала, который может быть нанесен в последующем в два слоя.

Защищать от мороза. Максимальная температура хранения материала: +30°С Минимальная температура хранения: +5°С Срок хранения материала составляет 3 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Перед нанесением удостовериться в том, что поверхность ровная, должным образом высохла и выдержана. При необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами. Всю поверхность очистить от грязи, пыли, жира, высолов и других, ухудшающих адгезию, веществ. Гладкие и глянцевые бетонные поверхности обработать пескоструйным аппаратом или стальной щеткой (придать шероховатость) для повышения адгезии и несущих способностей.

Удалить при помощи щётки, пескоструйного аппарата или промывания возможные выступающие участки старой краски и/или штукатурки, отшлифовать поверхность. Непрочные участки, малярные покрытия следует полностью удалить. Во избежание повреждения покрытия следует исключить поступление влаги со стороны основания.

Бетонные поверхности с отложениями грязи или слоем мучной крошки очистить механически или с помощью промывки водой под давлением.

Полностью удалить меловую побелку и/или отслоившиеся известковые краски и темперы. Сильно мелящие и непрочные поверхности должны быть расчищены до основания механически или промывкой водой под давлением.

На оштукатуренных поверхностях неровности и дефекты должны быть зашпатлёваны, трещины необходимо соответствующим образом расширить и заполнить специальными уплотняющими составами (штукатуркой и подобными).

Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. Участки с высолами очистить с помощью металлической щётки. Дать поверхности полностью высохнуть.

Удостоверившись в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана, нанести один-два слоя материала TINTOFIS. Перед применением тщательно перемещать. Нанесение производить кистью, валиком, безвоздушным распылителем (краскопульт). Разведение грунтовки и количество её нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Добавление воды – 5-15%.

Правильное количество может быть определено, наблюдая за образованием на обрабатываемой поверхности матового налета. Избыточное количество грунтовки может привести к образованию плотного слоя, который неблагоприятно отразится на прилегании последующих слоев красок, в противоположном случае недостаточное количество нанесенной грунтовки повлечет за собой затруднение в нанесении краски, увеличение ее расхода, уменьшение сцепления финишного покрытия и ее возможное неравномерное впитывание в поверхность.

После окончания работ или во время перерывов необходимо промыть инструмент чистой водой.

Избегать нанесения под прямыми лучами солнца. После нанесения материала внешние поверхности должны быть защищены от дождя и влаги вплоть до полного высыхания материала (при +20°С). По истечении, примерно, 2 часов приступить к нанесению финишного материала

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC) Категория A/a: краска матовая для стен и потолка для внутренних работ (блеск <25@60°) (на водной основе): 30 г/л (2010) TINTOFIS содержит макс.: 30 г/л VOC (летучих органических соединений).

Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности; после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

SAN MARCO RUSSIA гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO RUSSIA в местах продаж.